

SCHEDA TECNICA

N. 126A

126B

Edizione 04

www.anticasignoria.it

ELITE TRAVERTINO

RIVESTIMENTO DECORATIVO MURALE PER INTERNI ED ESTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ELITE TRAVERTINO è un rivestimento murale in polvere costituito da calce spenta, polvere di marmo, leganti idraulici, pigmenti inorganici ed additivi particolari che gli conferiscono le seguenti proprietà:

BUONA TRASPIRABILITÀ, BUONA RESISTENZA ALLE AGGRESSIONI CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE, BUONA RESISTENZA AI RAGGI UV, PIACEVOLE EFFETTO CROMATICO SEMILUCIDO TIPO MARMO ANTICO.

CAMPI D'IMPIEGO

ELITE TRAVERTINO è ideale per la decorazione di edifici di interesse artistico, sia antichi che moderni.

Consente di riprodurre l'effetto estetico della pietra naturale mettendo in evidenza le classiche venature.

ELITE TRAVERTINO può essere applicato su intonaci a base di leganti idraulici e su pitture e rivestimenti di natura minerale purchè asciutti e ben ancorati al supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO DEL PRODOTTO IMPASTATO:

1,72 ÷ 1,74 kg/l.

RESA TEORICA:

1,5 ÷ 2 kg/m².

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto semilucido, finitura tipica del travertino.

GRANULOMETRIE DISPONIBILI:

Grana Fine (cod.126A) - Grana Media (cod.126B).

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le vecchie pitture sintetiche devono essere rimosse in modo da mettere a nudo la superficie da decorare. Nel caso di intonaci vecchi o ammalorati, rimuovere tutte le parti inconsistenti e ripristinare con apposita malta. In entrambi i casi prima dell'applicazione del travertino è necessario applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.

Su intonaci nuovi e ben stagionati (almeno 28 gg) è possibile applicare direttamente il travertino senza alcun PRIMER.

Nell'applicazione in interni, è possibile applicare una mano di FONDO PER DAMASCATO per uniformare l'assorbimento del supporto.

APPLICAZIONE:

Miscelare l'ELITE TRAVERTINO in polvere con acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e tixotropica. Applicare una prima mano di materiale così impastato con frattazzo in acciaio inox operando una certa pressione, evitando di lasciare sbavature e/o rilievi.

A completa essiccazione (circa 8-10 ore), applicare la seconda mano e prima della completa essiccazione, irruvidire la superficie mediante rullo di spugna a grana media o grossa o con tampone mille righe e subito dopo, "disegnare" le parti lisce del travertino con frattazzo in acciaio inox. Dopo circa 10 minuti grattare la superficie in modo orizzontale con una spatola in acciaio inox. Successivamente lisciare la superficie con frattazzo in acciaio inox in senso orizzontale in modo da ottenere una superficie liscia alternata da venature che imitano l'effetto del travertino.

Nei due giorni successivi all'applicazione si consiglia di inumidire leggermente il supporto con acqua. L'eventuale colorazione può essere effettuata applicando sul travertino una mano di Velatura silossanica mediante frattazzo di spugna.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE:

Miscelare 18 kg di ELITE TRAVERTINO polvere con circa 7 litri di acqua.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 60-90 minuti, in profondità circa 24 ore a 20°C.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere 8-10 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non applicare con temperature inferiori a +10°C e superiori a +25°C, in imminenza di pioggia, con vento forte o su pareti assolate.

AVVERTENZE:

Per applicazioni all'esterno è necessario proteggere il travertino mediante applicazione di una mano di idrorepellente silossanico a distanza di 7 giorni.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 1 x 18 kg.

COLORI DISPONIBILI: Crema.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE